



180920110205



1963202

# 检验检测报告

样品/产品名称: 贴体膜

型号规格: 475/440mm × 10 丝

受检单位: 上海景臻包装科技有限公司

检验检测类别: 委托检验

东方美谷检验检测有限公司





# 东方美谷检验检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号： 1963202

共 2 页 第 1 页

产品名称	贴体膜		型号规格	475/440mm×10 丝
任务来源	受检单位委托		商 标	/
受检单位	上海景臻包装科技有限公司		检验类型	委托检验
相关单位	上海景臻包装科技有限公司			
送样日期	2019-07-19	送样单编号	0006745	
到样日期	2019-07-19	送样地点	奉贤区平庄西路 3086 号	
抽样基数	/	产品等级	合格品	
产品数量	10 米	批号(编号)/生产日期	2019-07-08	
产品状态描述	完好			
检验依据和/综合判定规则	GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》			
检验日期	2019-07-19 至 2019-07-24			
检验结论	<p>该产品经检验,按照上述检验依据的技术指标的要求,所检项目符合。 详见本报告检验结果汇总页。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章) 签发日期:2019-07-24 检验专用章</p>			
受检(委托)单位 通讯资料	地 址	上海市奉贤区大叶公路 5995 号 6 幢 1369 室		
	邮 政 编 码	/	电 话	18121165026
备 注	本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的,不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

批准

徐子凌

审核

张潇波

编制或主检

吕红萍

# 东方美谷检验检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: 1963202

共 2 页第 2 页

### 检 验 结 果 汇 总

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	感官要求	/	感官: 色泽正常, 无异味、异嗅、异物 浸泡液: 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性劣变	通过	符合
2	总迁移量	mg/dm <sup>2</sup>	≤10 (正己烷, 70°C, 2h)	0.9	符合
3	总迁移量	mg/dm <sup>2</sup>	≤10 (50%乙醇, 70°C, 2h)	0.8	符合
4	总迁移量	mg/dm <sup>2</sup>	≤10 (4%乙酸, 70°C, 2h)	1.1	符合
5	高锰酸钾消耗量	mg/kg	≤10 (水, 60°C, 2h)	0.18	符合
6	重金属 (以 Pb 计)	mg/kg	≤1 (4%乙酸, 60°C, 2h)	<1	符合
7	脱色试验 (浸泡液)	/	阴性 (正己烷, 70°C, 2h)	阴性	符合
8	脱色试验 (浸泡液)	/	阴性 (水, 70°C, 2h)	/	/
9	脱色试验 (浸泡液)	/	阴性 (4%乙酸, 70°C, 2h)	阴性	符合
10	脱色试验 (浸泡液)	/	阴性 (50%乙醇, 70°C, 2h)	阴性	符合
11	脱色试验 (脱脂棉)	/	阴性 (植物油)	阴性	符合
12	脱色试验 (脱脂棉)	/	阴性 (65%乙醇溶液)	阴性	符合
以下空白					