CMA
180002280586

ilac-MRA CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：**WT2020B01B00741**

委托单位：广州市吉鑫祥装饰建材有限公司

样品名称：CEP 板

检测类别：委托检测

国家建筑材料测试中心
中国建材检验认证集团股份有限公司

WT2020B01B00741

ctc 国检集团

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号：**WT2020B01B00741**　　第 1 页 共 4 页

样品名称	CEP 板	检测类别	委托检测
委托单位	广州市吉鑫祥装饰建材有限公司	商　　标	吉鑫祥
生产单位	广州市吉鑫祥装饰建材有限公司	样品状态	样品完好
收样日期	2020 年 07 月 01 日	样品数量	共 3 张
生产日期/批号	2020 年 05 月 25 日 /PPVC20200525	型号规格	10mm × 0.25mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020 年 07 月 02 日-20 日
检测项目	装饰面层厚度、表面硬度等共 21 项，详见第 2~4 页。		
检测结论	*检测结果见第 2~4 页。* 签发日期：2020 年 07 月 27 日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

ctc 国检集团

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

序号	检测项目		检测结果	检测依据
1	装饰面层厚度		平均值 25μm 最小值 24μm	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T17748-2008 7.6 GB/T 4957-2003
2	表面硬度		2H （中华牌铅笔）	JG/T 334-2012 7.7.1 GB/T 6739-2006
3	涂层光泽度偏差		0.7	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T17748-2008 7.7.2
4	涂层柔韧性		2T	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.3
5	涂层附着力	标准实验室条件	0 级	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.4 GB/T 9286-1998(2004)
6	涂层耐盐酸性		无变化	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.7
7	涂层耐油性		无变化	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.7
8	涂层耐碱性		无鼓泡、凸起、粉化等异常 色差 ΔE=0.73	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.8 GB/T 11942-1989
9	涂层耐硝酸		无鼓泡、凸起、粉化等异常， 色差 ΔE=0.98	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.9 GB/T 11942-1989
10	涂层耐溶剂性		不露底	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T17748-2008 7.7.10

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

序号	检测项目		检测结果	检测依据
11	涂层耐沾污性		1%	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T17748-2008 7.7.11 GB/T 9780-2013 5.4 B 法
12	涂层耐磨耗性		5.4L/μm	GB/T 23443-2009 7.10
13	滚筒剥离强度	平均值	58N·mm/mm	JG/T 334-2012 7.7.12 GB/T 1457-2005
		最小值	54N·mm/mm	
14	平拉强度	平均值	1.4MPa	JG/T 334-2012 7.7.13 GB/T 1452-2005
		最小值	1.3MPa	
15	平压强度		2.8MPa	JG/T 334-2012 7.7.14 GB/T 1453-2005
16	平压弹性模量		35MPa	
17	弯曲刚度		1.0×10^{9}N·mm^{2}	JG/T 334-2012 7.7.16 GB/T 1456-2005
18	剪切刚度		9.3×10^{4}N	
19	耐热水性	外观	无异常	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.4 GB/T 9286-1998(2004) JG/T 334-2012 7.7.18 GB/T 1457-2005
		附着力	0 级	
		滚筒剥离强度最小值	35N·mm/mm	

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

序号	检测项目		检测结果	检测依据
20	耐温差性	外观	无异常	Q/CYCTC 0110-2017 GB/T 17748-2008 7.7.4 GB/T 9286-1998(2004) JG/T 334-2012 7.7.19 GB/T 1457-2005
		附着力	0 级	
		滚筒剥离强度最小值	46N·mm/mm	
21	耐撞击性能		无明显变形及破坏	JG/T 334-2012 7.7.17 GB/T 21086-2007 附录 F

（以下空白）

备注：1、检测地点：管庄；

2、资质认定范围的自制标准等同采用实验室认可范围的作废标准。

本报告结束

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/