Part Number	Perm (μ)	AL ± 8%	Le in^2/cm^2	Ae in^2/cm^2	V in^3/cm^3	W in^2/cm^2	Dimensions(mm) OD(max)×ID(min)×HT(max)	
							Before Coating	After Coating
LPF050026	26	12	1.229/ 3.12	0.0173/ 0.111	0.0217/ 0.356	75,600/ 0.383	12.70*7.62*4.75	13.46*6.99*5.51
LPF050040	40	18						
LPF050060	60	27						
LPF050075	75	34						
LPF050090	90	40						
LPF065026	26	15	1.619/ 4.11	0.0298/ 0.192	0.0483/ 0.789	140,625/ 0.713	16.64*10.16*6.35	17.40*9.53*7.11
LPF065040	40	24						
LPF065060	60	35						
LPF065075	75	43						
LPF065090	90	52						
LPF068026	26	19	1.630/ 4.14	0.0360/ 0.232	0.0587/ 0.961	126,000/ 0.638	17.27*9.65*6.35	18.03*9.02*7.11
LPF068040	40	28.5						
LPF068060	60	43						
LPF068075	75	53						
LPF068090	90	64						
LPF080026	26	14	2.010/ 5.09	0.0350/ 0.226	0.0704/ 1.151	225,600/ 1.140	20.32*12.70*6.35	21.08*12.07*7.11
LPF080040	40	21						
LPF080060	60	32						
LPF080075	75	41						
LPF080090	90	49						
LPF090026	26	19	2.230/ 5.67	0.0513/ 0,331	0.1146/ 1.877	277,700/ 1.410	22.86*13.97*7.62	23.62*13.39*8.38
LPF090040	40	29						
LPF090060	60	43						
LPF090075	75	54						
LPF090090	90	65						
LPF092026	26	22	2.320/ 5.88	0.0610/ 0.388	0.1415/ 2.281	293,800/ 1.490	23.57*14.40*8.89	24.28*13.77*9.70
LPF092040	40	34						
LPF092060	60	51						
LPF092075	75	63						
LPF092090	90	76						
LPF106026	26	32	2.500/ 6.35	0.1014/ 0.654	0.2536/ 4.154	308,000/ 1.560	26.92*14.73*11.18	27.70*14.10*11.99
LPF106040	40	50						
LPF106060	60	75						
LPF106075	75	94						
LPF106090	90	113						
LPF107026	26	48	2.528/ 6.42	0.1390/ 0.897	0.3514/ 5.758	240,706/ 1.220	28.25*13.10*12.05	29.05*12.47*13.00
LPF107040	40	74						
LPF107060	60	112						
LPF107075	75	140						
LPF107090	90	168						

Part Number	Perm (μ)	AL ± 8%	Le in/cm	Ae in^2/cm^2	V in^3/cm^3	W in^2/cm^2	Dimensions(mm) OD(max)×ID(min)×HT(max)	
							Before Coating	After Coating
LPF130026	26	28	3.210/ 8.15	0.1042/ 0.672	0.3354/ 5.477	577,600/ 2.930	33.02*19.94*10.67	33.83*19.30*11.61
LPF130040	40	41						
LPF130060	60	61						
LPF130075	75	76						
LPF130090	90	91						
LPF131026	26	36	3.074/ 7.81	0.1309/ 0.844	0.4193/ 6.871	465,628/ 2.360	33.27*18.00*11.52	34.08*17.36*12.50
LPF131040	40	55						
LPF131060	60	83						
LPF131075	75	104						
LPF131090	90	125						
LPF135026	26	16	3.530/ 8.95	0.0704/ 0.454	0.2485/ 4.063	788,500/ 4.010	34.29*23.37*8.89	35.20*22.56*9.83
LPF135040	40	25						
LPF135060	60	38						
LPF135075	75	47						
LPF135090	90	57						
LPF141026	26	24	3.540/ 8.98	0.1051/ 0.678	0.3721/ 6.088	719,100/ 3.629	35.81*22.35*10.46	36.70*21.50*11.28
LPF141040	40	37						
LPF141060	60	56						
LPF141075	75	70						
LPF141090	90	84						
LPF157026	26	35	3.880/ 9.84	0.1662/ 1.072	0.6449/ 10.549	842,700/ 4.270	39.88*24.13*14.48	40.69*23.32*15.37
LPF157040	40	54						
LPF157060	60	81						
LPF157075	75	101						
LPF157090	90	121						
LPF158026	26	53	3.744/ 9.51	0.2383/ 1.537	0.9180/ 15.043	700,415/ 3.550	40.13*22.08*17.00	40.94*21.27*17.89
LPF158040	40	81						
LPF158060	60	122						
LPF158075	75	153						
LPF158090	90	183						
LPF184026	26	59	4.230/ 10.74	0.3080/ 1.990	1.3030/ 21.373	842,700/ 4.270	46.74*24.13*18.03	47.63*23.32*18.92
LPF184040	40	90						
LPF184060	60	135						
LPF184075	75	169						
LPF184090	90	202						
LPF185026	26	37	4.580/ 11.63	0.2080/ 1.340	0.9526/ 15.584	1,206,000/ 6.110	46.74*28.70*15.24	47.60*27.69*16.13
LPF185040	40	57						
LPF185060	60	86						
LPF185075	75	107						
LPF185090	90	128						

Part Number	Perm (μ)	AL ± 8%	Le in^2/cm^2	Ae in^2/cm^2	V in^3/cm^3	W in^2/cm^2	Dimensions(mm) OD(max)×ID(min)×HT(max)	
							Before Coating	After Coating
LPF200026	26	32	5.020/12.73	0,1042/0.672	0.9739/15.929	1,484,000/7.500	50.8*31.75*13.46	51.69*30.94*14.35
LPF200040	40	49						
LPF200060	60	73						
LPF200075	75	91						
LPF200090	90	109						
LPF225026	26	33	5.630/14.30	0.1309/0.844	1.2610/20.650	1,871,000/9.480	57.15*35.56*13.97	58.04*34.75*14.86
LPF225040	40	50						
LPF225060	60	75						
LPF225075	75	94						
LPF225090	90	112						
LPF226026	26	60	4.930/12.50	0,0704/0.454	1.7500/28.600	1,014,049/5.140	57.15*26.39*15.24	58.04*25.58*16.13
LPF226040	40	92						
LPF226060	60	138						
LPF226075	75	172						
LPF226090	90	207						
LPF250026	26	83	5.660/14.37	0,1051/0.678	3.2230/52.810	1525610/7.725	62.00*32.60*25.00	63.09*31.31*26.26
LPF250040	40	128						
LPF250060	60	192						
LPF250075	75	240						
LPF250090	90	288						
LPF300026	26	30	7.720/19.61	0.1662/1.072	2.1220/34.770	3,564,544/18.060	77.80*49.23*12.70	78.94*47.96*13.97
LPF300040	40	45						
LPF300060	60	68						
LPF300075	75	85						
LPF300090	90	102						
LPF306026	26	37	7.720/19,61	0,2383/1.537	2.6560/43.523	3.564,544/18.060	77.80*49.23*15.88	78.94*47.96*17.15
LPF306040	40	57						
LPF306060	60	85						
LPF306075	75	107						
LPF306090	90	128						
LPF400026	26	40	9.555/24.27	0,3080/1.990	4.1010/72.122	4,818,025/24.413	101.60*57.15*13.59	103.27*55.75*15.06
LPF400040	40	61.5						
LPF400060	60	92.3						
LPF400075	75	115						
LPF400090	90	139						
LPF401026	26	47.4	9.555/24,27	0.2080/1.340	5.2170/84.495	4,818,025/24.413	101.60*57.15*16.51	102.87*55.75*17.78
LPF401040	40	72.9						
LPF401060	60	112						
LPF401075	75	137						
LPF401090	90	164						

Part Number	Perm (μ)	AL ± 8%	Le in^2/cm^2	Ae in^2/cm^2	V in^3/cm^3	W in^2/cm^2	Dimensions(mm) OD(max)×ID(min)×HT(max)	
							Before Coating	After Coating
LPF500026	26	54	12.764/32.42	0.8288/5.347	10.9471/178.300	9,190,484/46.566	132.50*78.60*20.30	134.20*77.00*21.70
LPF500040	40	83						
LPF500060	60	124						
LPF500075	75	155						
LPF500090	90	186						